

## Technický list FIXO PLUS

VEDANI ITALSAE

Tel 0332.772913

VIA LEONARDO DA VINCI 11/a

Fax 0332.770764

21023 BESOZZO (VA)

Internetové stránky: <http://www.vedani.it>

Penetrační stabilizační konzervant pro likvidaci azbestocementových desek (Eternitu). Podléhá nařízení Ministerstva zdravotnictví z 20. srpna 1999. Stabilizační nátěr typu D (ex článek 5 dodatečné přílohy 2: pokud je aplikován za účelem zabránění disperze vláken do prostředí za pomoci odstraňovacích zákroků - článek 5, odstavec 5 ministerského nařízení z 6. září 1994 – nebo v průběhu procesu likvidace materiálů obsahujících azbest)

### POPIS VÝROBKU

**FIXO PLUS** je vodní emulze ze syntetického polymeru s výjimečnými vlhčícími, penetračními a zcelujícími vlastnostmi. Zabraňuje uvolňování azbestových vláken do ovzduší při demontáži. Je speciálně určen pro přípravu před odstraňováním azbestocementu. Nanáší se přímo na povrch vhodným rozprašovačem.

### VÝHODY

- Na vodní bázi
- Výjimečné penetrační vlastnosti
- Impregnuje azbestocement do hloubky, čímž zabraňuje uvolňování vláken
- Spojuje nebezpečná azbestová vlákna v plastickou vrstvu
- Je účinný při použití po odstranění narušených povrchů, jelikož pokryje případná zbylá vlákna a zabrání jejich uvolňování
- Přijatelná cena

### POUŽITÍ

#### Zpevňující povlak

Aplikován jako zpevňující povlak napomáhá odstranění azbestových vláken a zabraňuje jejich uvolňování

#### Použití po odstranění vláken

Aplikuje se na desku nebo lišty po odstranění vláken, aby zabránil uvolňování případných zbylých vláken.

### **ZPŮSOB POUŽITÍ**

Věnujte pozornost nařízením vydaných kompetentními orgány. Aplikujte přímo na povrch, aniž byste předtím prováděli jakékoli jiné úpravy, za použití vhodného rozprašovače. Štětec nebo váleček nejsou vhodné, protože uvolňují do ovzduší vlákna a poškozují povrch ošetřované plochy. Používejte vždy nízkotlaký ruční rozstřikovač, případně postřikovací zařízení Airless. Použití vysokého tlaku nelze doporučit, jelikož způsobuje uvolňování velkého množství azbestových vláken. Aplikujte souvisle a dbejte, abyste nevynechali žádné místo.

**UPOZORNĚNÍ:** Neaplikujte za deštivého nebo vlhkého počasí ani za teplot nižších než +5 °C.

### **VYDATNOST A TLOUŠŤKA**

Vydatnost na azbestocementu je zhruba 200 gr/m<sup>2</sup>. Tloušťka suchého membrány je s ohledem na zmíněnou vydatnost zpravidla 25-30 µm.

### **ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A NÁŘADÍ**

Předměty, na kterých penetrace nezaschla, myjte vodou, v případě náhodného rozlití použijte absorpční prostředky a vodu.

Suché předměty: rozpouštědla na bázi glykolu, nitroředidlo, v extrémních případech laky na vodní bázi.

### **BALENÍ A BARVY**

**FIXO PLUS – tmavě modrá**, kontrastní vůči barvě povrchu azbestocementu, na který je nanášen (Kód. 1\*2\*2 – kg, 25, 1\*2\*3 - kg 1000);

**FIXO 900CC – tmavě modrá**, kontrastní vůči barvě povrchu azbestocementu, na který je nanášen (Kód. 1\*2\*10);

**FIXO TRASPARENTE - ČIRÝ**, pro stabilizaci vláken při dokončovacích pracích (Kód. 1\*2\*9 - kg 25).

### **USKLADNĚNÍ**

Uchovávejte v teplotě mezi 5°C - 35 °C. Chraňte před mrazem.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE - TEST**

**Měrná váha:** 1.01 kg/l, podle UNI 89100 –

Záznam o zkoušce n°214441 Istituto Giordano

**Čas potřebný pro zaschnutí:** 90 min.

**Objem těkavých látek:** 83.57%

Odolný proti většině chemických sloučenin ve vodných roztocích. Koncentrace chemických prostředků by měla být bezpečně určena a známa předem.

### **ZDRAVÍ A BEZPEČNOST**

**FIXO PLUS** obsahuje syntetický polymer ve vodní disperzi a namáčecí prostředky; neobsahuje organická rozpouštědla. Respektování obvyklých opatření týkajících se práce s azbestem je dostačující.

Čtěte bezpečnostní leták výrobku.

Informace zde obsažené jsou dle našeho nejlepšího vědomí, ale nemusejí se nezbytně vztahovat k jednotlivým požadavkům klienta, který se musí pro další rady a informace obrátit na Società Vedani Italsae.

VEDANI ITALSAE si vyhrazuje právo provádět odborné změny bez předchozího upozornění. Aktuálnost tohoto dokumentu lze ověřit ve verzí pro stažení na stránkách [www.vedani.it](http://www.vedani.it) za použití číselného označení v zápatí této stránky